


Farbkarte Amsterdam Standard Series

Zinkweiß	Titanweiß	Titanbuff H	Titanbuff D	Neapelgelb H	Neapelgelb Grün	Neapelgelb D	Neapelgelb Rot H	Neapelgelb Rot
+++ 104 PW7	+++ 105 PW6	+++ 289 PW6/PY42	+++ 290 PW6/PR101/PBk11	+++ 222 PW6/PY42	+++ 282 PW6/PY42/PG7	+++ 223 PW6/PBr24/PY154	+++ 292 PW6/PY42/PR101	+++ 224 PW6/PBr24/P073
Nickeltitangelb	Grüngelb	Azogelb Zitron	Primärgelb	Azogelb H	Transp.gelb M	Azogelb M	Azogelb D	Goldgelb
+++ 274 PY184/PW6	+++ 243 PY74/PG7	++ 267 PY3	++ 275 PY3/PY74	+++ 268 PY74	+++ 272 PY128	++ 269 PY74	++ 270 PY74/P034	++ 253 PY74/P034/PW6
Azo-Orange	Zinnober	Naphtholrot H	Naphtholrot M	Transp.rot M	Pyrrorot	Naphtholrot D	Karmin	Primärmagenta
++ 276 P034/PY74	++ 311 P034/PY74	++ 398 PR112/PY74	++ 396 PR112	+++ 317 PR209	+++ 315 PR254	++ 399 PR112/PR23	++ 318 PR23	+++ 369 PV19
Perm.rot Purpur	Chinacridonrosa	Venezianischrosa	Persischrosa	Hellrosa	Chinacridonrosa H	Perm. rotviolett H	Perm. rotviolett	Caput Mort. Violett
+++ 348 PV19	+++ 366 PV19	++ 316 PW6/PR112/PY42	+++ 330 PW6/PV19/PR101	+++ 361 PV19/PW6	+++ 385 PV19/PW6	+++ 577 PR122/PW6	+++ 567 PV19/PV23	+++ 344 PV19/PBk7/PW6
Perm. blauviolett	Ultramarinviolett	Ultramarinviolett H	Graublau	Ultramarin	Kobaltblau (Ultram.)	Primärzyan	Phthalblau	Manganblau Phthalo
+++ 568 PV23/PV19	+++ 507 PV15/PW6	+++ 519 PW6/PB29	+++ 562 PW6/PB15/PBk7	+++ 504 PB29	+++ 512 PB29	+++ 572 PB15/PW6	+++ 570 PB15	+++ 582 PB15/PG7
Königsblau	Brillantblau	Himmelblau H	Preußischblau Pht.	Grünblau	Türkisblau	Türkisgrün	Gelbgrün	Brillantgrün
+++ 517 PW6/PB15	+++ 564 PB15/PG7/PW6	+++ 551 PW6/PB15/PG7	+++ 566 PB15/PBk7	+++ 557 PB15/PG7	+++ 522 PB15/PG7/PW6	+++ 661 PW6/PG7/PB15	+++ 617 PG7/PY74	+++ 605 PG7/PY74
Perm. grün H	Paul Veronese grün	Perm. grün D	Phthalogrün	Olivgrün H	Olivgrün D	Saftgrün	Gelber Ocker	Goldocker
+++ 618 PG7/PY74	+++ 615 PG7/PY74/PW6	+++ 619 PG7/PY74	+++ 675 PG7	+++ 621 PG7/PY74/PY42	+++ 622 PG7/PY42/PR101	+++ 623 PG7/PY42/PR101	+++ 227 PY42	+++ 231 PR101/PY74
Siena Natur	Siena gebrannt	Umbr Natur	Umbr gebrannt	Vandyckbraun	Warmgrau	Neutralgrau	Paynegrau	Lampenschwarz
+++ 234 PY42	+++ 411 PR101	+++ 408 PY42/PBk11	+++ 409 PR101/PBk11	+++ 403 PBk11/PR101	+++ 718 PW6/PBk11/PR101	+++ 710 PW6/PBk7/PY42	+++ 708 PBk7/PB15/PV19	+++ 702 PBk7
Oxidschwarz								
+++ 735 PBk11								

Erklärung der Zeichen
von links nach rechts
Beispiel:



Buchstabe hinter dem Farbnamen
H = hell, M = mittel, D = dunkel

Lichtechtheit

- +++ = minimal 100 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen (61 Farben)
- ++ = 25 - 100 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen (12 Farben)
- + = 10 - 25 Jahre lichtecht bei Museumsbedingungen
- o = 0 - 10 Jahre lichtecht unter Museumsbedingungen

Die Lichtechtheit wurde geprüft nach ASTM-Norm D4303.

Transparenz/Deckfähigkeit

- = transparent (8 Farben)
- = halbttransparent (11 Farben)
- = halbdeckend (23 Farben)
- = deckend (31 Farben)

223 = Farbnnummer

PW6/PBr24/PY154 = verwendete Pigmente